

# PRODUCT AVAILABILITY

Wood Species זן העץ	Comercial Name שם מסחרי	Botanical Name שם בוטאני	Densit צפיפות		Hardness Scale (*) מדד קושי	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>9.5mm x 82.55mm 3/8" x 3"</span> <span>9.52mm x 76.2mm 3/8" x 3"</span> <span>12.7mm x 82.55mm 5" x 3.1/4"</span> <span>12.7mm x 127mm 5" x 3/4"</span> <span>14.29mm x 76.2mm 9/16" x 3"</span> <span>15mm x 90mm 9/16" x 3.9/16"</span> <span>19.05mm x 57.15mm 3/4" x 2.1/4"</span> <span>19.05mm x 76.2mm 3/4" x 3"</span> <span>19.05mm x 82.55mm 3/4" x 3.1/4"</span> <span>19.05mm x 12.7mm 3/4" x 5"</span> </div>														<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Sizes Availability</div>	
			kg/m <sup>3</sup>	lbs		(**)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Angelim Pedra	Stone Angelim	Hymenolobium Petraeum	830	1,826	3,040	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cumaru	Brazilian Teak	Dipteryx odorata (Aubl.) Wild	1,090	2,002	3,540	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grapia	Garapa	Apuleia leiocarpa (V og.) Macbr.	830	1,826	2,050	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ipe	Brazilian Walnut	Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.	960	1,914	3,680	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Jatoba	Brazilian Cherry	Hymenaea stibocarpa hayne	960	1,972	2,350	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Macaranduba	Cerezo	Manikara lonfigolia (A.DC.) Dub.	1,000	1,826	3,170	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Muiracatiara	Tiger Wood	Astronium lecoitei Ducke	970	1,738	2,160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Muirapiranga-Satine	Blood Wood	Brosimum urbescens	830	1,826	2,900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tamarindo	Rose Cherry	Dialium guianenese (Audl.) Sandw.	1,120	2,156	3,000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tatajuba	Brazilian Iroko	Bagassa guianense Aubl.	820	1,760	1,760	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tauari	Brazilian Oak	Couratari cf. Oblonfiloia Duck	660	1,430	1,650	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pisos Rusticos	Handscraped Flooring					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pisos Tingidos	Stained Flloing					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

אורכים משתנים 300 מ"מ עד 2100 מ"מ למעט עובי 3/8" שבו האורך המקסימלי הוא 1200 מ"מ, חיבורי זכר/נקבה ופזות ארבע צדדים, ליטוש ולכות רב פעמי, עד תשע שכבות.  
 (\*) מדד הקושי הוא הסטנדרט בו התעשייה משתמשת להגדרת היכולת של זנים שונים לעמוד בלחצים ושימוש. ככל שהמספר גבוה יותר, העץ קשה יותר.  
 (\*\*) מוצר רב שכבתי המעניק יציבות מבנית מוגברת, שש שכבות עץ המוצמדות בכיוונים מנוגדים (Engineered line).